Основные размеры шатунов ISUZU 4JJ1 3.0L TURBODIESEL

Производитель: Hurricane	
От центра к центру Длина: 158 мм / 6,221 дюйма	
Диаметр отверстия большого конца: 56,00 мм / 2,205 дюйма	
Ширина большого конца: 33,00 мм / 1,299 дюйма	
Диаметр отверстия малого конца: 34,00 мм / 1,339 дюйма	
Ширина малого конца: 33,00 мм / 1,299 дюйма	
Стиль луча: X-луч	

isuzu 4jj1 шатун Подробнее

Диаметр болта шатуна	16.07"
Приблизительный вес шатуна	1116г / шт
Рекламируемый рейтинг мощности	1000л.с.
Количество	Продается как 4 штуки / комплект
Материал	**Кованая сталь 4340**
Шатун Отделка	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Бронзовые втулки на запястье
Стиль булавки на запястье	Плавающий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Набор по весу	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

Характеристики шатунов 4jj1

Основываясь на индивидуальных потребностях, удилища Hurricane спроектированы из материала (кованая сталь 4340), эффективного и конструктивно прочного. По сравнению с двутавровой

балкой поперечное сечение X-образной балки обеспечивает большую прочность, а обтекаемая передняя кромка обеспечивает преимущества в характеристиках, которых нет ни в одной другой шатуне.
Шатуны ISUZU 4JJ1 3.0L TURBODIESEL обрабатываются на станке с ЧПУ. Преимущества:

1. кованая сталь 4340

2. медная втулка: QAL10-3-1,5

3.3 * 45 плечо

4. ширина ПЭ с метчиком

5. X-луч

часто задаваемые вопросы

Вопрос: Какие материалы мы используем?
Ответ: Шатун урагана Материал: кованая сталь 4340 / 40CrNiMoA / EN24. Термическая обработка: HRC34-38 с температурой: 860 ℃ ~ 880 ℃. Химический состав следующий:

Химический состав(%)												
C	SI	Mn	п	S	W	Ni	Cr	Cu	Пн	V	TI	AI
0,4	0,28	0,72	0,0014	0,009	0,01	1,71	0,75	0,09	0,22	0,01	0,01	0,009

Material Test Report

Date:2012-3-10

Product Name	Rolled Steel
Heat Code	L-1290
Dimensional Precision	II
Delivery State	Annealing
Grade	4340
Weight(kg)	6720
Surface Quality	Qualified
Application	Hot Forging
Diameter(mm)	55
Quantity(piece)	2
Standard	GB/T 3077-99
Hardness	235-236
yield point(Mpa)	1060-1070
tensile strength(Mpa)	1175-1180
elongation	20-21
percentage of area reduction(%)	61-63
ballistic work(AK/J)	90
macroscopic examination	Generally loose:0.5
	Center porosity:0.5
	segregation:0
Smelting way	Electrical lick furnace&LF Stove&VD Vacuum furnace

Chemical Composition(%)

C	SI	Mn	P	S	W	Ni	Cr	Cu	Mo	V	TI	AI
0.4	0.28	0.72	0.014	0.009	0.01	1.71	0.75	0.09	0.22	0.01	0.01	0.009

To: Chengdu Hurricane Speed& Performance Auto Parts Co., Ltd.

From: 产品检验合格章 (1)